



## Descrição

Argamassa cimentícia para grafiato.

## Características

O **Grafimix** foi desenvolvido para aplicação em superfícies de alvenaria para obter um acabamento rústico e artístico. Permite acabamento com Gel envelhedor, em cores foscas, metalizadas, in natura, ou tintas a base d'água, conforme a criatividade do aplicador. Produto inodoro, não tóxico, com ótima aderência, resistente à alcalinidade, conferindo-lhe excelente durabilidade, não necessitando da aplicação de fundos preparadores de paredes. Basta apenas umedecer a parede com água. Possui uma reologia para ficar mais tempo em aberto, possibilitando maior tempo de acabamento das artes.

Devido à sua composição, permite ao consumidor a opção de pintar ou não em momento desejado.

## Composição

Cimento branco, cargas minerais, aditivos antifúngicos e hidrorrepelentes.

## Cor

Branco.

## Utilização

**Grafimix** permite ser utilizado em áreas internas e externas, sobre superfícies de alvenaria.

## Rendimento

Sobre reboco o rendimento é de 2,0 a 3,0 kg por m<sup>2</sup>, podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado e tipo de aplicação.

## Preparo da superfície

A superfície deve estar em bom estado de conservação, limpa, isenta de umidade, poeiras, graxas, fungos, tinta solta, mofo ou bolor. Caso apresente problema de umidade ascendente, deve-se impermeabilizar primeiro, com **SELAMIX**, pois a umidade pode danificar a pintura sobre o **Grafimix**.

No caso de paredes, que já tenham pintura com brilho, deve-se lixar profundamente (fosquear), para permitir a ancoragem do produto.

## Preparo do produto

Calcular a quantidade necessária. Diluir o produto, com aproximadamente 23% de água, misturando de preferência com agitador mecânico durante 5 minutos ou com uma espátula durante 10 minutos, até obter uma massa pastosa sem grumos, ideal para aplicação. Depois de preparado, o produto deverá ser aplicado em no máximo 1 hora.

Para cada 5kg de **Grafimix** adicione 1,15 litros de água.

Para cada 18kg de **Grafimix** adicione 4,14 litros de água.

## Aplicação

Em paredes virgens molhar com água uniformemente, e em paredes que já contém pinturas lixar e umedecer.



Para aplicação do **Grafimix**, retire a massa do balde, com uma espátula e distribua sobre a desempenadeira de aço. Aplique de modo alongado de baixo para cima pressionando a desempenadeira de maneira que a pedra regule a espessura da massa.

Repassar várias vezes a desempenadeira retirando o excesso uniformizando a área a ser riscada. A espessura ideal é quando na aplicação com a desempenadeira de aço a pedra role 2 a 3 cm.

Aguardar uma leve secagem para iniciar os processos de riscagem. Para riscar, utilize uma desempenadeira de plástico apropriada repassando diversas vezes no mesmo sentido ou conforme o trabalho necessitar, para dar um acabamento final. Use sua criatividade.

Recomendamos aplicar em superfícies de aproximadamente 2 m<sup>2</sup>, finalizando o efeito desejado antes de prosseguir aplicação.

A aplicação deverá ser realizada com temperaturas entre 10 à 30°C e tempo bom.

A cura do **Grafimix** ocorre em 72 horas de tempo bom e em lugares ventilados. Após a cura pode-se pintar a aplicação, com pincel ou rolo para dar acabamento, em cores foscas, metalizadas, in natura, ou tintas a base d'água.

### Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

### Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

### Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

### Embalagem

Pacote com 5 kg e 18 kg.

### Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, evitar que o produto fique exposto a umidade. O **Grafimix** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

**Nota: Nota:** As informações aqui contidas baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos dependem das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.