

**ADITIVO
REBOCO R-321****Descrição**

O ADITIVO REBOCO R-321 foi desenvolvido para substituir a cal e outros aditivos utilizados no preparo de massa de reboco e massa de assentamento.

Características

Possui propriedade hidrorrepelente, com alto poder de aderência, aumentando a resistência, melhorando a trabalhabilidade e praticamente elimina as fissuras de retração no reboco.

Composição

Cargas minerais e aditivos especiais.

Utilização

É indicado para massas de reboco e massa de assentamento.

Cor

Branca.

Rendimento

O rendimento do ADITIVO REBOCO R-321 é de 1 kg por saco de cimento na proporção de 1:3 (cimento x areia).

	CIMENTO	AREIA	Aditivo R-321
Massa de reboco	1 sc de 50 kg	40 pás ou 8 baldes (18 litros)	1 kg
Massa de assentamento	1 sc de 50 kg	40 pás ou 8 baldes (18 litros)	1 kg

Preparo do produto

Preparar a massa em betoneira colocando primeiramente a água (90% do total necessário). Adicionar o ADITIVO REBOCO R-321 junto com a água. Em seguida colocar o cimento e após acrescentar a areia, deixando bater por 5 minutos, adicionando água até obter o ponto desejado. Em caso de uso de areias muito finas, aumentar a proporção de cimento, podendo chegar a 1:2 (cimento x areia).

Não exceder a dosagem do aditivo conforme indicado na tabela.

Não adicionar outro tipo de aditivo.

Aplicação

Aplicar a massa preparada normalmente, conforme o modo tradicional de aplicação.

Atende a norma NBR: 11768.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

**ADITIVO
REBOCO R-321****Embalagem**

O produto é comercializado em embalagens de 1 kg e 5 kg.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas, longe do alcance de crianças e animais. O ADITIVO REBOCO R-321 não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar auxílio médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

Nota: as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações nesta boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.