



## Descrição

Impermeabilizante flexível monocomponente.

## Características

**Sanflex** é um produto flexível, desenvolvido para impermeabilizar superfícies de alvenaria. Possui excelente aderência a substratos cimentícios, acompanhando eventuais movimentações, podendo receber revestimentos, como tintas emborrachadas e contrapiso.

## Composição

Resina à base de dispersão acrílica, agregados minerais e aditivos especiais.

## Utilização

É indicado para aplicação em lajes, fachadas e floreiras. Em reservatórios, piscinas, caixas d'água, somente se forem aéreas. Nas paredes que não sejam muros de arrimo. Em estruturas sujeitas a eventuais movimentações sem problemas estruturais, tratamento de fissuras, trincas e juntas de dilatação horizontais, etc. **Sanflex** é indicado somente para aplicações na pressão positiva.

## Cor

Sanflex é fornecido na cor branca.

## Rendimento

O consumo do **Sanflex** em 4 demãos deverá ser maior que 2 kg por m<sup>2</sup>, com espessura mínima de 2 mm após a cura. O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície.

## Preparo da superfície

A superfície deverá estar curada e seca, isenta de poeira, óleos, graxa, partículas soltas, rebarbas de concretagem. Não aplicar Sanflex sobre superfícies com problemas estruturais ou que tenham aplicação de produtos à base de petróleo. Para a aplicação em caixas d'água aéreas, deve-se limpá-las, e esperar a secagem antes da aplicação. As imperfeições do concreto e cantos vivos, devem estar previamente corrigidas com argamassa. A temperatura da superfície a ser aplicada deve ser inferior a 35°C. Na aplicação em lajes recomendamos a colocação de tela de poliéster em toda área. Em qualquer estrutura sujeita a movimentação, tubos, ralos, conexões e cantos, recomenda-se colocar tela de poliéster para maior resistência. Em lajes com contrapiso, verificar se o mesmo está firme antes de iniciar a aplicação do **Sanflex**. O contrapiso estando solto deverá ser trocado. Em lajes deverá ser efetuado juntas de dilatação conforme normas da ABNT a cada 20m<sup>2</sup>, em toda a área, com cortes de pelo menos 0,5 cm de largura, em toda a espessura do contrapiso, que deverão ser preenchidas com **Sanflex**. Após 6 horas iniciar o processo de aplicação normal de **Sanflex**.

## Correção de trincas e rachaduras

Em rachaduras e trincas no piso, abrir e limpar a mesma com largura e profundidade de 1cm. Em trincas e rachaduras de maior profundidade, recomendamos a aplicação de **Sanflex** em camadas de 1cm no máximo, até nivelar com a superfície, aguardando a secagem mínima de 24 horas entre elas. Após o preenchimento total da junta com a superfície, iniciar a aplicação das 4 demãos de **Sanflex** com tela de poliéster.

## Preparo do produto

Misturar, de preferência com agitador mecânico, para homogeneizar o produto.



### Aplicação

A aplicação poderá ser feita com rolo de pintura antigotas, vassoura de pelos macios, pincel ou trinças. Aplicar 4 demãos com consumo superior a 2 kg por m<sup>2</sup>, com espessura mínima de 2mm após a cura. O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície. O intervalo mínimo para cada aplicação é de 6 horas com tempo bom. Em ambientes com baixa temperatura ou pouca ventilação o tempo de secagem pode prolongar-se, neste caso aguardar a secagem total para dar a demão seguinte. Após a aplicação da última demão, a secagem final se dá em 72 horas, em condição de tempo bom. Na aplicação em lajes recomendamos a colocação de tela de poliéster em toda a área, que deverá ser aplicada na segunda demão, aplicando o Sanflex, em seguida colocar a tela de poliéster e novamente repassar o Sanflex sobre a tela fundindo-a no produto. A Tela deve transpassar 5cm em cada emenda. Em áreas expostas ao sol (raios ultravioletas) e áreas sujeitas a tráfego, deve ser feita uma proteção mecânica, com um contrapiso. Em tanques para a criação de peixes verificar o pH da água antes do uso. Realizar, após a cura, o teste de estanqueidade, submetendo a estrutura impermeabilizada, com água, por no mínimo 72 horas, para certificar-se que não houve falhas na aplicação.

### Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

### Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

### Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

### Embalagem

**Sanflex** é fornecido em baldes plásticos de 3,6 kg e 18 kg.

### Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, recondicionar o produto em outra embalagem com tampa. Em recintos fechados ou pouca ventilação, promover a troca de ar durante a aplicação e secagem. O **Sanflex** não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Após o uso, lave sempre as mãos com água e sabão. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Não reutilizar as embalagens. Produto para utilização em reservatório de água potável, portanto nunca utilizar em locais com pH inferior a 6,0.

**Nota:** as informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que o desempenho, e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições do tempo e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem do preparo e aplicação, do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações nesta boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar as instruções de uso ou o boletim técnico dos produtos.