

**Descrição:**

Selante elástico.

**Características:**

Eliminetrinca é um selante elástico, monocomponente, tixotrópico, de elevado desempenho, de plastificação interna e com elevado teor de elastômero. Polimeriza-se em contato com o ar. Eliminetrinca é um produto que já vem pronto para aplicação, não deve ser misturado, nem diluído a qualquer outro produto.

**Composição:**

Resinas acrílicas, cargas minerais, conservantes e aditivos.

**Utilização:**

O produto é indicado para reparos de fissuras de retração, junção de pré-moldados, rachaduras, consertos de telha de fibrocimento e calhas (alumínio, fibras, zinco, PVC e madeira).

**Características técnicas:**

Aspecto: pastoso

Cor: branco

Viscosidade Brookfield: 120 a 140 KU

pH: 8,5 a 13

**Rendimento:**

1 kg de Eliminetrinca rende 10 metros lineares de junta com 1cm de largura por 1 cm de profundidade.

**Preparação da superfície:**

A superfície deve estar curada, seca, limpa, livre de pó, graxa, tinta e partículas soltas ou qualquer outra contaminação que possa impedir a adesão normal do produto.

**Preparo do produto:**

Eliminetrinca já vem pronto para o uso. O Eliminetrinca não deve ser misturado a qualquer tipo de produto, quer seja pó ou líquido.

**Aplicação do produto:****Trincas e fissuras:**

Abrir com raspador ou talhadeira as fissuras e trincas em formato de "V", alargando e aprofundando a mesma. Remover todas as partículas soltas e pó. Aplicar o Eliminetrinca com um pincel nas laterais e na base e em seguida preencher com a espátula até nivelar com a superfície. Aguardar 24 horas e se ocorrer retração do produto, aplicar novamente Eliminetrinca, nivelando-o com a superfície. Esperar a secagem de 15 dias para depois aplicar argamassa decorativa ou pintura.

**Rachaduras:**

Abrir as rachaduras com raspador ou talhadeira em forma de "V", alargando e aprofundando a mesma. Remover todas as partículas soltas e pó. Aplicar o Eliminetrinca com um pincel nas laterais e na base e em seguida preencher com espátula até nivelar com a superfície. Aguardar 24 horas e se ocorrer retração do produto, aplicar novamente Eliminetrinca, nivelando-o com a superfície. Em seguida aplique uma demão de Eliminetrinca na superfície de 5 a 6 cm de largura para cada lado do centro da rachadura. Coloque uma tela de poliéster e aplique novamente o Eliminetrinca sobre a tela nivelando com a superfície, deixando uma espessura mínima de 3mm nas duas demãos. No reboco, se necessário, faça um rebaixamento, para que a aplicação fique dentro do reboco, deixando que o nivelamento fique perfeito. Após 15 dias da última aplicação, poderá iniciar a aplicação de argamassa decorativa ou pintura, desde que seja compatível com as características do Eliminetrinca.

**Juntas de dilatação:**

A largura da junta deve obedecer as normas definidas pela ABNT. Aplicar Eliminetrinca com pincel nas laterais e na base e em seguida preencher com a espátula até nivelar com a superfície. Aguardar 24 horas e se ocorrer retração do produto, aplicar novamente Eliminetrinca, nivelando-o com a superfície. Aguardar 15 dias para iniciar a aplicação de qualquer revestimento, quando na horizontal.

**Pisos:**

Em pisos, verificar se o mesmo está firme e efetuar juntas de dilatação, a cada 20m<sup>2</sup>, em toda a área, com cortes de 1 cm de largura, em toda a espessura do piso, que deverão ser preenchidas com Eliminetrinca. Aplicar o Eliminetrinca com um pincel nas laterais e na base e em seguida preencher com a espátula até nivelar com a superfície. Aguardar 24 horas e se ocorrer retração do produto, aplicar novamente Eliminetrinca, nivelando-o com a superfície. Em seguida aplique uma demão de Eliminetrinca na superfície de 10 a 12 cm de largura para cada lado do centro da junta. Coloque uma tela de poliéster e aplique novamente o Eliminetrinca sobre a tela nivelando com a superfície, deixando uma espessura mínima de 3mm nas duas demãos. Aguardar 15 dias.

**Telhas:**

Eliminetrinca pode ser usado em telhas e calhas de fibrocimento, alumínio, zinco e PVC. Aplicar Eliminetrinca com pincel nas laterais e na base e em seguida preencher com a espátula até nivelar com a superfície. Em seguida aplique um demão de Eliminetrinca na superfície da telha de 5 cm de largura para cada lado do centro da trinca. Coloque uma tela de poliéster e aplique novamente o Eliminetrinca sobre a tela, nivelando com a superfície, deixando uma espessura mínima de 3mm nas duas demãos.

Em telhas de fibrocimento para bloquear a evolução da trinca, faça um buraco de 8 a 10mm, 5 cm após as extremidades da trinca.

**Cuidados:**

Durante a aplicação e o processo de cura, o Eliminetrinca não pode ter contato com água.

O Eliminetrinca, depois de curado, não pode ficar submerso, portanto, em superfícies horizontais, o mesmo deve estar com no mínimo 1% de inclinação, para escoamento da água. As camadas de Eliminetrinca, aplicadas na superfície com tela de poliéster devem ter no mínimo 3mm de espessura nas duas demãos. Qualquer tipo de poeira, sujeira e oleosidade, inibe a aderência do Eliminetrinca à superfície.

**Armazenamento**

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Validade**

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

**Limpeza**

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem remover o produto mecanicamente.

**Embalagem**

Embalagens de 500 g, 1 kg, 5 kg e 20 kg e bisnagas de 450 g.

**Manuseio e Segurança**

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance das crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, recondicione o produto em outra embalagem.



com tampa. O Eliminetrinca não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar com água corrente em abundância. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Após o uso lave sempre as mãos com água e sabão. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Não reutilizar as embalagens.

Nota: Nota: As informações aqui contidas, baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos, depende das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.